Hoja de producto ES

Fecha rev.: 05/08/2026
Ref. Doc: PDS-128

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ESFERAS (PERLAS) DE VIDRIO

Descripción : Para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø (mm)	tolerancia (mm)	[uds / kg]	[kg / l]	envase	unidades por ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

FOTO DEL PRODUCTO





OTROS DATOS TÉCNICOS

Composición química %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %

Product page EN

Date rev.: 08/05/2026
Doc. Ref: PDS-128

GENERAL INFORMATION

Product name : GLASS BEADS

Description : For boiling control and other laboratory uses

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	accuracy (mm)	[pcs / kg]	[kg / l]	package	pcs/pack
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

PRODUCT PHOTO





MORE TECHNICAL DATA

Chemical composition %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %

Fiche produit FR

Date : 05/08/2026
Ref. Doc : PDS-128

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BILLE DE VERRE

Description : Pour contrôler l'ébullition et d'autres utilisations en laboratoire

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	tolérance (mm)	[unités / kg]	[kg / l]	conditionnement	unités par ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

PHOTO PRODUIT





MORE TECHNICAL DATA

Composition chimique %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %

Scheda prodotto IT

Data: 05/08/2026
Ref. Doc: PDS-128

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SFERE (PALLINE) IN VETRO

Descrizione : Per controllare l'ebollizione e altri usi di laboratorio

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	tolleranza (mm)	[pz / kg]	[kg / l]	confezione	unità per ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

FOTO DEL PRODOTTO





PIÙ DATI TECNICI

Composizione chimica %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 05/08/2026
Ref. Doc.: PDS-128

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GLAZEN BOLLEN (PARELS)

Beschrijving : Voor het controleren van kookprocessen en ander gebruik in het laboratorium

121° Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø (mm)	tolerantie (mm)	[stuks / kg]	[kg / l]	verpakking	stuks per ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

PRODUKTFOTO





ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische samenstelling %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %

Produktblatt DE

Datum Rev.: 05/08/2026
Ref. Dok.: PDS-128

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GLASKUGELN (PERLEN)

Beschreibung : Für die Siedekontrolle und andere Verwendungen in Laboratorien.

121° Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	Toleranz (mm)	[St. / kg]	[kg / l]	Verpackung	Stückzahl pro Artikel
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	1,053	1,07	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,972	1,07	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,936	1,06	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,864	1,08	70179000	08434868005037

PRODUKTFOTO





WEITERE TECHNISCHE DATEN

Chemische Zusammensetzung %

SiO_2 61-67 %

Al_2O_3 3-8 %

CaO 5-10 %

MgO 0,5-3 %

Na_2O 10-18 %

B_2O_3 1-5 %