Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-227

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Portafiltros para membranas de 25 mm

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Consta de base con placa porosa de vidrio, tapón de silicona #5 (Øsup 27 mm y Øinf 23 mm), embudo y pinza de aluminio. Puede completarse con el matraz Kitasatos FFE3-125-002

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
FUC3-025-001	portafiltros para membranas de 25 mm (equipo completo)	1
FU23-025-001	cuerpo con placa porosa de vidrio 25 mm	1
FU43-015-001	embudo de 15 ml para portafiltros 25 mm	1
FU23-005-001	tapón de silicona #5	1
FU3M-025-001	pinza de aluminio, 25 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL : LBG 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice.

Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO2
- 13,0% en peso de B2O3
- 4% en peso de Na2O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: 32,5 x10-7 º C
- Temperatura máxima de trabajo : 515 º C
- Temperatura de recocción: 565 º C
- Temperatura de reblandecimiento: 820 º C
- Calor específico: 0,2
- Conductividad térmica (cal/cm3 / º C / sec): 0,0027

Resistencia Química:

Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a 100 ° C, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales.
Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.

Product page EN

Date rev.: 12/20/2023
Doc. Ref: PDS-227

GENERAL INFORMATION

Product name : Filter holder for 25 mm disc filters

Description : Made of top quality 3.3 borosilicate glass. Contains base with fritted glass holder, silicone stopper #5 (Øupper 27 mm y Ølower 23 mm), funnel and aluminium clamp. Can be completed with Filtering flask FFE3-125-002

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
FUC3-025-001	filter holder for 25 mm disc filters (complete set)	1
FU23-025-001	fritted glass base, 25 mm	1
FU43-015-001	funnel, 15 ml, for 25 mm filter holder	1
FU23-005-001	silicone stopper #5	1
FU3M-025-001	aluminium clamp, 25 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL : LBG 3.3

LBG 3.3 is a borosilicate glass with a minimum content in silica of 80% and a low expansion coefficient (3.3•10-6 K-1) included in the 3.3 borosilicate group, as defined in ISO 3585 standard.

It is used in products where chemical and mechanical resistance is to be combined with resistance to sudden temperature changes. This particular combination of properties makes this type of glass the most used in labware.

Physical and chemical properties:

- Linear expansion coefficient (@ 20/300 ºC): 3.3•10-6 K-1
- Strain point: 520 ºC
- Annealing point: 560 ± 10 ºC
- Softening point: 820 ± 10 ºC
- Density: 2.23 ± 0.02 g/cm3
- Hydrolytic resistance (according to ISO 719, water at 98 ºC): Class 1
- Hydrolytic resistance (according to ISO 720, water at 121 ºC): Class 1
- Resistance to acids (according to ISO 1776, DIN 12116): Class 1
- Resistance to alkalis (according to ISO 695): Class 2

Typical composition:

- 80.4% in weight SiO_2
- 13.0% in weight B_2O_3
- 4.2% in weight Na_2O
- 2.4% in weight Al_2O_3

Fiche produit FR

Date : 20/12/2023
Ref. Doc : PDS-227

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit de filtration pour membrane de 25 mm

Description : Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Se compose d'une base en verre fritté, bouchon en silicone #5 (Øsup 27 mm et Øinf 23 mm), entonnoir et pince en aluminium. À compléter avec la fiole à vide FFE3-125-002

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
FUC3-025-001	kit de filtration pour membranes 25 mm (ensemble complet)	1
FU23-025-001	base en verre fritté, 25 mm	1
FU43-015-001	entonnoir 15 ml pour ensemble filtration 25 mm	1
FU23-005-001	bouchon silicone #5	1
FU3M-025-001	pince en aluminium, 25 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL LBG 3.3

LBG 3.3 est un verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d'expansion (3,3•10-6 K-1) qui appartient au groupe des borosilicates type "3.3" tel que défini par la norme ISO 3585. Il s'emploie avec des produits où se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques:

- Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300ºC) 3,3•10-6 K-1
- Température de réflectivité (Strain Point) 520 ºC
- Température de maturation (Annealing point) 560 ± 10 ºC
- Température de ramollissement (Softening point) 820 ± 10 ºC
- Densité 2,23 ± 0,02 g/cm3
- Résistance hydraulique (Selon ISO 719, eau à 98ºC) Classe 1
- Résistance hydraulique (Selon ISO 720, eau à 121ºC) Classe 1
- Résistance aux acides (Selon ISO 1776) Classe 1
- Résistance aux alcalis (Selon ISO 695) Classe 2

Composition typique:

- 80,4% en poids SiO2
- 13,0% en poids B2O3
- 4,2% en poids Na2O
- 2,4% en poids Al2O3

Scheda prodotto IT

Data: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-227

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portafiltri per membrane di 25 mm

Descrizione : Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. È composto da base con piastra porosa in vetro, tappo in silicone #5 (Øsup 27 mm e Øinf 23 mm), imbuto e pinza in alluminio. Può essere completato con la beuta da vuoto FFE3-125-002

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
FUC3-025-001	portafiltri per membrane di 25 mm (sistema completo)	1
FU23-025-001	corpo con piastra porosa in vetro 25 mm	1
FU43-015-001	imbuto da 15 ml per portafiltri 25 mm	1
FU23-005-001	tappo in silicone #5	1
FU3M-025-001	pinza in alluminio, 25 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE LBG 3.3

LBG 3.3 è un vetro borosilicato con un contenuto minimo di silice del 80% e un basso coefficiente di espansione (3,3•10-6 K-1) che appartiene al grupo dei borosilicati tipo “3.3”, come viene descritto nella norma ISO 3585. Si utilizza per prodotti dove si deve combinare resistenza chimica, resistenza meccanica e resistenza ai cambi bruschi di temperatura, e proprio per questa combinazione unica è il tipo di vetro di referenza con il quale si fabbricano la maggior parte dei prodotti da laboratorio.

Proprietà fisiche e chimiche

- Coefficiente di espansione lineare (@ 20/300 ºC): 3,3•10-6 K-1
- Temperatura di decotto (Strain point): 520 ºC
- Temperatura di maturazione (Annealing point): 560 ± 10 ºC
- Temperatura di rammollimento (Softening point): 820 ± 10 ºC
- Densità: 2,23 ± 0,02 g/cm3
- Resistenza idrolitica (secondo ISO 719, acqua a 98 ºC): Classe 1
- Resistenza idrolitica (secondo ISO 720, acqua a 121 ºC): Classe 1
- Resistenza agli acidi (secondo ISO 1776): Classe 1
- Resistenza agli alcali (secondo ISO 695): Classe 2

Composizione tipica:

- 80,4% in peso SiO2
- 13,0% in peso B2 O3
- 4,2% in peso Na2O
- 2,4% in peso Al2 O3

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/12/2023
Ref. Doc.: PDS-227

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Filterhouder voor membranen van 25 mm

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Bestaat uit een basis met een poreuze glasplaat, een #5 siliconen dop (bovenØ 27 mm en onderØ 23 mm), trechter en aluminium klem. Kan worden aangevuld met de Kitasatos-kolf ref. FFE3-125-002

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
FUC3-025-001	filterhouder voor membranen van 25 mm (volledige set)	1
FU23-025-001	lichaam met poreuze glasplaat van 25 mm	1
FU43-015-001	trechter van 15 ml voor filterhouder van 25 mm	1
FU23-005-001	siliconen dop #5	1
FU3M-025-001	aluminium klem, 25 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL: LBG 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwelgeen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO2 13,0% van het gewicht van B2O3 4% van het gewicht van Na2O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: 32,5 x10-7 ºC Maximale werktemperatuur: 515 ºC Onthardingstemperatuur: 565 ºC Verwekingstemperatuur: 820 ºC Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid (cal/cm3 / ºC / sec): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven 100 °C overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/12/2023
Ref. Dok.: PDS-227

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filtrationsaufsatz, für 25 mm Membranen

Beschreibung : Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Mit einer Basis mit einer porösen Glasplatte, Silikondichtung #5 (Øoben 27 mm und Øunten 23 mm), Trichter und Aluminiumklammer. Kann mit einer Saugflasche FFE3-125-002 verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
FUC3-025-001	Filtrationsaufsatz für 25 mm Membranen	1
FU23-025-001	Trichterbasis mit poröser 25 mm Glasplatte, Porengröße 90 - 150 µm	1
FU43-015-001	15 ml Trichter für 25 mm Filtrationsaufsatz	1
FU23-005-001	Silikondichtung #5	1
FU3M-025-001	Aluminiumklammer, 25 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUC3-025-001	7,293	0,75	70172000	08434868024342
FU23-025-001	1,5	0,1	70172000	08434868024205
FU43-015-001	1,5	0,135	70172000	08434868024304
FU23-005-001	0,2275	0,035	39235090	08434868024182
FU3M-025-001	1,5	0,102	76161000	08434868024281

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: LGB 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO2 13,0 % Gewichtsanteil B2O3 4 % Gewichtsanteil Na2O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung 32,5 x10-7 º C Maximale Arbeitstemperatur: 515 º C Glühtemperatur: 565 º C Erweichungstemperatur: 820 º C Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit (cal/cm3 / º C / sec): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über 100 ºC übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleißen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.