Hoja de producto ES

Fecha rev.: 16/08/2023
Ref. Doc: PDS-1087

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco graduado con rosca ISO GL80, ámbar

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 ámbar. Totalmente autoclavable a 134 ºC. Rosca GL 80, según ISO 4796. Incluye anillo antigoteo y tapón de polipropileno azul

Esterilizable en autoclave a 121º

Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice. Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO2
- 13,0% en peso de B2O3
- 4% en peso de Na2O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: 32,5 x10-7 º C
- Temperatura máxima de trabajo : 515 º C
- Temperatura de recocción: 565 º C
- Temperatura de reblandecimiento: 820 º C
- Calor específico: 0,2 Conductividad térmica (cal/cm3 / º C / sec): 0,0027

Resistencia Química: Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a 100 ° C, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales. Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Durante la esterilización, el tapón sólo debe enroscarse parcialmente en la botella (1/2 vuelta o 1 vuelta máximo) para evitar diferencias de presión y roturas.

Las botellas pueden esterilizarse con aire caliente hasta 140 °C o en autoclave hasta 121 °C (20 min) o 134 °C (10 min).

Product page EN

Date rev.: 08/16/2023
Doc. Ref: PDS-1087

GENERAL INFORMATION

Product name : Graduated bottle with ISO thread GL80, amber

Description : Made of amber borosilicate glass 3.3. Fully autoclavable at 134 ºC. GL 80 thread, according to ISO 4796. With blue screw cap and pouring ring in polypropylene

Autoclavability

Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATE 3.3

3.3 borosilicate glass is a low alkali borosilicate composition. It is virtually free of magnesia-lime-Zinc group and contains only traces of heavy metals.

Chemical Composition:

- 81% in weight SiO2
- 13.0% in weight B2O3
- 4% in weight Na2O

Thermal Properties:

- Coefficient of Linear Expansion: 32,5x10-7 ºC
- Strains Point: 515ºC
- Annealing Point: 565ºC
- Softening Point: 820ºC
- Specific Heat: 0,2
- Thermal Conductivity (Cal/cm3/ºC/Sec): 0,0027

Chemical Durability: These Glassware is highly resistance to water, neutral and acid solutions, concentrated on acids and their mixtures as well as to chloride, bromine, iodine, and organic matters. Even during extended period of reaction and at temperatures above 100° C, its chemical resistance exceeds of most metals and other materials. It can withstand repeated dry and wet sterilization without surface deterioration and subsequent contamination. Resistance to attack of various chemicals is shown under. Only hydrofluoric acid, very hot phosphoric acid and alkaline solutions increasingly attack the glass surface with rising concentration and temperature.

MORE TECHNICAL DATA

During sterilization, the cap should be screwed onto the bottle only partially (1/2 turn or a maximum of 1 turn) to avoid pressure differences and breakage.

The bottles can be sterilized with hot air up to 140 °C or in an autoclave at 121 °C (20 min) or 134 °C (10 min).

Fiche produit FR

Date : 16/08/2023
Ref. Doc : PDS-1087

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon gradué ISO en verre borosilicaté 3.3, ambré

Description : Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 ambré. Totalement autoclavable à 134 ºC. Filetage GL 80, selon ISO 4796. Livré avec bague anti-goutte et bouchon en polypropylène bleu



Autoclavable


Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL BOROSILICATÉ 3.3

Le verre borosilicaté 3.3 est un verre ayant un contenu minimal en silice. Il ne contient pratiquement pas de magnésium, calcaire et zinc et contient seulement des traces de métaux lourds.

Composition chimique :

- 81% en poids de SiO2
- 13,0% en poids de B2O3
- 4% en poids de Na2O

Propriétés thermiques :

- Coefficient de dilatation linéaire : 32,5 x10-7 º C
- Température maximale de travail : 515 º C
- Température de réflectivité : 565 º C
- Température de ramolissement : 820 º C
- Capacité thermique massique : 0,2
- Conductivité thermique (cal/cm3 / º C / seg.): 0,0027

Résistance Chimique : Ce verre est hautement résistant à l'eau, solutions neutres et acides, acides concentrés et ses mélanges, comme le chlorure, brome, iode et solvants organiques. Même lors de longues périodes d'exposition et à des températures supérieures à 100° C. Sa résistance chimique est supérieure à la majorité des métaux et autres matériaux. Il peut résister à des stérilisations sèches ou humides répétées sans détérioration de la surface et contamination subséquente. Il résiste à l'attaque de diverses substances chimiques. Seul l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique très chaud et les solutions alcalines attaquent la superficie du verre avec l'augmentation de leur concentration et de la température

MORE TECHNICAL DATA

Pendant la stérilisation, le bouchon doit être vissé seulement partiellement sur la bouteille (1/2 tour ou 1 tour maximum) pour éviter des différences de pression et des ruptures.

Les bouteilles peuvent être stérilisées avec de l'air chaud jusqu'à 140 °C ou en autoclave à 121 °C (20 min) ou 134 °C (10 min).

Scheda prodotto IT

Data: 16/08/2023
Ref. Doc: PDS-1087

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia con filettatura ISO GL 80, ambra

Descrizione : Realizzata in vetro borosilicato 3.3. ambrato. Completamente autoclavabile a 134 ºC. Filettatura GL 80, conforme a ISO 4796. Include anello salvagoccia e tappo blu in polipropilene



Autoclavabile


Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE BOROSILICATO 3.3

Il vetro borosilicato 3.3 è un vetro a contenuto minimo di silice. È praticamente privo di magnesio, calce e zinco, e contiene unicamente tracce di metalli pesanti.

Composizione chimica:

- 81 % in peso di SiO2
- 13,0 % in peso di B2O3
- 4 % in peso di Na2O

Proprietà termiche:

- Coefficiente di dilatazione lineare: 32,5 x 10-7 °C
- Temperatura massima di esercizio: 515 °C
- Temperatura di ricottura: 565 °C
- Temperatura di rammollimento: 820 °C
- Calore specifico: 0,2 Conducibilità termica (cal/cm3/ °C/sec): 0,0027

Resistenza chimica: Questo vetro è altamente resistente all'acqua, alle soluzioni neutre e acide, agli acidi concentrati e alle loro miscele, nonché al cloruro, al bromo, allo iodio e ai solventi organici. Anche nel caso di periodi di esposizione prolungati e a temperature superiori ai 100 °C, la sua resistenza chimica supera quella della maggior parte dei metalli e degli altri materiali. Può sopportare ripetuti cicli di sterilizzazione sia a calore secco che a calore umido senza che la superficie si deteriori e, di conseguenza, si contamini. Resiste all'attacco di diverse sostanze chimiche. Solo l'acido fluoridrico, l'acido fosforico molto caldo e le soluzioni alcaline con un aumento della concentrazione e della temperatura possono attaccare in maniera crescente la superficie del vetro.

PIÙ DATI TECNICI

Durante la sterilizzazione, il tappo dovrebbe essere avvitato parzialmente sulla bottiglia (1/2 giro o al massimo 1 giro) per evitare differenze di pressione e rottura.

Le bottiglie possono essere sterilizzate con aria calda fino a 140 °C o in un autoclave a 121 °C (20 min) o 134 °C (10 min).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 16/08/2023
Ref. Doc.: PDS-1087

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Fles met schaalverdeling en ISO schroefdop GL80, amberkleurig

Beschrijving : Vervaardigd van amberkleurig borosilicaatglas 3.3. Volledig autoclaveerbaar bij 134 ºC. Schroefdop GL 80, conform ISO 4796. Inclusief antidruppelring en blauwe polypropyleen dop

Autoclaveerbaar

Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

BOROSILICAAT MATERIAAL 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwelgeen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO213 0% van het gewicht van B2O3 4% van het gewicht van Na2O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: 32,5 x10-7 ºC Maximale werktemperatuur: 515 ºC Onthardingstemperatuur: 565 ºC Verwekingstemperatuur: 820 ºC Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid (cal/cm3 / ºC / sec): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven 100 °C overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Tijdens sterilisatie moet de dop slechts gedeeltelijk op de fles worden geschroefd (1/2 slag of maximaal 1 slag) om drukverschillen en breuk te voorkomen.

De flessen kunnen worden gesteriliseerd met hete lucht tot 140 °C of in een autoclaaf bij 121 °C (20 min) of 134 °C (10 min).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 16/08/2023
Ref. Dok.: PDS-1087

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Gewindeflasche, graduiert, ISO, GL80, Braunglas

Beschreibung : Aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas. Vollständig autoklavierbar bis 134 ºC. Gewinde GL 80, gemäß ISO 4796. Mit Ausgießring und blauer Schraubverschlusskappe aus Polypropylen.



Autoklavierbar


Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
SBSA-500-010	500 ml	94 x 94	141	GL 80	10
SBSA-1K0-010	1000 ml	105 x 105	187	GL 80	10
SBSA-2K0-001	2000 ml	115 x 115	260	GL 80	1
SBSA-5K0-001	5000 ml	160 x 160	357	GL 80	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBSA-500-010	17,48	3,902	70172000	08434868041080
SBSA-1K0-010	30,25	6,336	70172000	08434868041059
SBSA-2K0-001	5,488	1,024	70172000	08434868041066
SBSA-5K0-001	11,016	2,086	70172000	08434868041097

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO213, 0 % Gewichtsanteil B2O3 4 % Gewichtsanteil Na2O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung 32,5 x10-7 º C Maximale Arbeitstemperatur: 515 º C Glühtemperatur: 565 º C Erweichungstemperatur: 820 º C Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit (cal/cm3 / º C / sec): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über 100 ºC übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleißen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Während der Sterilisation sollte der Verschluss nur teilweise auf die Flasche geschraubt werden (1/2 Umdrehung oder maximal 1 Umdrehung), um Druckunterschiede und Brüche zu vermeiden.

Die Flaschen können mit heißer Luft bis zu 140 °C sterilisiert werden oder in einem Autoklav bei 121 °C (20 min) oder 134 °C (10 min).